BESTON GROUP CO., LTD
9 FLOOR, 6 BUILDING, E-COMMERCIAL PORT OF CENTER,
ZHENGZHOU CITY, CHINA
TEL: 0086-371-55181866 WEB: www.bestongroup.com

日期Date：	2026/1/20	送样人Sender：	夏紫薇
样品资料/Sample information：			
样品名称 Name	Oil Sludge	送样重量 Weight	——
样品状态 Sample status		取样重量 Sampling weight	500g
实验用时 Time	2H49min	实验温度 Temperature	332℃
实验过程Experimental process：		普通裂解	

序号 No.	时间段 Time	烟气温度 Flue gas	备注 Remark
1	15:01	17℃	Start heating
2	15:13	66℃	Oil starts to comeout
3	15:25	101℃	Change the beaker
4	15:34	99℃	Smoke
5	15:46	203℃	Change the beaker
6	16:45	332℃	/
7	16:58	325℃	Reduced oil output
8	17:40	171℃	Oil output stopped
9	17:50	132℃	Stop heaating

实验结果/Result：

	组成 Composition	单位/g Unit/g	占比量/% Ratio/%
项目 Item	Pyrolysis oil (< 100°C)	90g	18%
	Pyrolysis oil (100 - 200°C)	31g	6.20%
	Pyrolysis oil (> 200°C)	257g	51.40%
	Combustible gas	47g	9.40%
	Slag	75g	15.00%

备注： 以上数据仅供参考 Noted: The above data is for reference only	签章/signature：

BESTON GROUP CO., LTD
9 FLOOR, 6 BUILDING, E-COMMERCIAL PORT OF CENTER,
ZHENGZHOU CITY, CHINA
TEL: 0086-371-55181866 WEB: www.bestongroup.com

Raw material pictures



Pyrolysis oil (< 100°C)



Slag



Pyrolysis oil (100 - 200°C)



Pyrolysis oil (> 200°C)

